# Produktinformationsblatt

## Kombi Sparpack 30mm

Artikel-Nr.: KP08.RPX4.030.0000-00

ZULETZT BEARBEITET: 15.10.2026

Produktbild



| | |
|---|---|
| Produktkategorie | • Kombi-Sparpacks<br>• 30 mm Plattenstärke |
| Plattenklasse | • Standard |
| Plattenformat | • 1000x1000 mm |
| Vorgrundiert | • ja |
| Festigkeit | • Standard |
| Plattenstärke | • 30 mm |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

besser wohnen
Calciumsilikatplatten-Shop

Calciumsilikatplatten.com
Calciumsilikatplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0201/83888890
e.: shop@calciumsilikatplatten.com
w.: www.calciumsilikatplatten.com

# Produktinformationsblatt

## Spezial CP-Silikatkleber

Artikel-Nr.: ZB08.SK01.025.0025-00

ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

| | |
|---|---|
| Produktbild |  |
| Produktkategorie | • Zubehör<br>• Systemzubehör |
| Lieferform | • Papiersäcke mit PE Einlage à 25 kg |
| Lagerung | • fest verschlossen<br>• frostfrei<br>• trocken<br>• mindestens 9 Monate |
| Eigenschaften | • äußerst ergiebig<br>• dampfdiffusionsoffen<br>• hohe Haftigkeit<br>• hohe Klebekraft<br>• kapillaraktiv<br>• optimiert für Kalziumsilikat<br>• 0% VOC – keine Ausgasungen<br>• auch zum Ausgleichen / egalisieren von Wänden geeignet<br>• Verarbeitung auch auf Gipsputz in Verbindung mit Gipsputz-Spezialgrundierung möglich |
| Arbeitsschutz | • Frischer Spezialkleber ist alkalisch<br>• Haut- und Augenschutz tragen |
| Anwendbare Untergründe | • Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...<br>• Putzgrund muss fest, tragfähig, frostfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein<br>• Sehr stark saugende Untergründe evtl. grundieren oder vornässen<br>• Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein.<br>• Verarbeitung auf Gipsputz möglich |
| Verarbeitungszeit | • ca. 2 Std. (temperatur- und feuchteabhängig) |
| Schüttdichte | • ca. 1,35 kg/dm³ |
| Konsistenz | • Pulver |
| Farbe | • Grau |
| Zusammensetzung | • Zusätze für bessere Verarbeitung und Haftung am Untergrund<br>• Zemente<br>• hochwertige Zusatzstoffe<br>• aufbereitete Füllstoffe |
| Schüttgewicht | • ca. 1,20 g/cm³ |
| Klebeoffene Zeit | • Je nach Untergrund kann sich die klebeoffene Zeit verkürzen<br>• ca. 25 Min. |
| Trockenzeit | • ca. 24 Stunden (temperaturabhängig) |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

# Produktinformationsblatt
## Spezial CP-Silikatkleber
Artikel-Nr.: ZB08.SK01.025.0025-00
ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

| | |
|---|---|
| Klebebettdicken | • ca. 3 – 10 mm |
| Verarbeitungstemperatur | • ab + 5 °C |
| Verarbeitungshinweis | • Kleber in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in Leitungswasser anmischen (ca. 3 Minuten)<br>• Der Untergrund muss tragfähig, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein.<br>• Stark saugende oder gerade frisch verputzte Untergründe mit Silikatgrundierung vorbehandeln<br>• Kleber vor Weiterverarbeitung gut durchtrocknen lassen |
| Mischungsverhältnis | • 7,5 L Anmachwasser je 25 kg Sack Spezialkleber |
| Verbrauch | • ca. 2,5 kg Pulver/m² bei 8 mm Zahnung |
| Marke | • Calciumsilikatplatten-Shop |
| Produkt Tags | • Kalziumsilikatplatten Systemzubehör |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

# Produktinformationsblatt

## Glätt- /Kalkspachtel

Artikel-Nr.: ZB08.GS01.020.0020-00

ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

| | |
|---|---|
| Produktbild |  |
| Produktkategorie | • Zubehör<br>• Systemzubehör |
| Farbe | • Weiß |
| Verbrauch | • je nach Beschaffenheit des Untergrundes<br>• ca. 1,3 bis 1,5kg/m²<br>• ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel |
| Lagerung | • frostfrei<br>• trocken<br>• mindestens 6 Monate bei verschlossenem Gebinde |
| Eigenschaften | • atmungsaktiv<br>• äußerst ergiebig<br>• baubiologisch unbedenklich<br>• hoch diffusionsoffen<br>• pilz- und schimmelhemmend<br>• 0% VOC – keine Ausgasungen<br>• für extrem glatte Oberflächen<br>• Grundlage für nachfolgende Farbanstriche<br>• keine Armierung nötig<br>• chromatarm<br>• hydraulisch erhärtend - butterweich in der Verarbeitung |
| Anwendbare Untergründe | • Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ... |
| Maximale Schichtdicke | • ca. 2 mm (auch in den Fugen nicht dicker!) |
| Basis | • Weißkalkhydrat<br>• Kalksteinmehl<br>• Weißzemente |
| Verarbeitungstemperatur | • 5 °C - 30 °C |
| Anmachwasserbedarf | • ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | • μ H2O: < 25 |
| Marke | • Calciumsilikatplatten-Shop |
| Konsistenz | • Pulver |
| Verarbeitungshinweis | • Der Untergrund muss tragfähig, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein.<br>• Stark saugende oder gerade frisch verputzte Untergründe mit Silikatgrundierung vorbehandeln |
| Lieferform | • Papiersäcke à 20 kg |
| Produkt Tags | • Kalziumsilikatplatten Systemzubehör |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

besser wohnen
Calciumsilikatplatten-Shop

Calciumsilikatplatten.com
Calciumsilikatplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0201/83888890
e.: shop@calciumsilikatplatten.com
w.: www.calciumsilikatplatten.com

# Produktinformationsblatt
## Silikatfarbe
Artikel-Nr.: ZB08.SF01.005.0005-00
ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

| | |
|---|---|
| Produktbild |  |
| Produktkategorie | • Zubehör<br>• Systemzubehör |
| Farbe | • Individuelle Abtönung möglich<br>• Weiß |
| Nassabriebklasse | • Klasse 3 |
| Eigenschaften | • äußerst ergiebig<br>• frei von foggingaktiven Substanzen<br>• frei von Konservierungsmitteln<br>• für Allergiker geeignet<br>• geruchsarm<br>• gute Haftung durch Verkieselung mit mineralischen Untergründen<br>• hoch diffusionsoffen<br>• Kategorie A/a 30 g/l (2010)<br>• natürliche Alkalität<br>• Produkt enthält < 1 g/l VOC<br>• raumlufthygienisch unbedenklich<br>• verhindert Wachstum von Bakterien und Pilzen<br>• wasserverdünnbar<br>• hoher Weißgrad<br>• sehr gut deckend |
| Anwendbare Untergründe | • mineralischen Untergründe<br>• Putz<br>• Beton<br>• Gips<br>• Raufasertapeten<br>• Gipskartonplatten<br>• matte tragfähige Altanstriche<br>• Kalziumsilikatplatten |
| Verarbeitungstemperatur | • Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken |
| Verarbeitung | • streichen<br>• rollen |
| Verdünnung | • max. 5 bis 10 % (mit Wasser) |
| Verbrauch | • je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes<br>• ca. 7 m²/l |
| Reinigung | • Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser |
| Trockenzeit | • ca. 12 Std. bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

besser wohnen
Calciumsilikatplatten-Shop
Calciumsilikatplatten.com
Calciumsilikatplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen
t.: 0201/83888890
e.: shop@calciumsilikatplatten.com
w.: www.calciumsilikatplatten.com

# Produktinformationsblatt
## Silikatfarbe
Artikel-Nr.: ZB08.SF01.005.0005-00
ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

| | |
|---|---|
| Angaben zum Transport | • Kein Gefahrgut im Sinne des ADR |
| Lagerung | • ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis<br>• frostfrei<br>• trocken<br>• kühl |
| Kenndaten nach DIN EN 13300 | • Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3<br>• Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l<br>• Maximale Korngröße: fein<br>• Glanzgrad: stumpfmatt |
| Zusammensetzung | • Kaliwasserglas / Polymerdispersion<br>• Titandioxid<br>• Calciumcarbonat<br>• Silikate<br>• Wasser<br>• Additive |
| Arbeitsschutz | • Haut- und Augenschutz tragen<br>• Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken |
| Dichte | • ca. 1,6 g/cm³ |
| Marke | • Calciumsilikatplatten-Shop |
| Produkt Tags | • Kalziumsilikatplatten Systemzubehör |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

# Produktinformationsblatt

## Silikatgrundierung

Artikel-Nr.: ZB08.SG01.005.0005-00

ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

| | |
|---|---|
| Produktbild |  |
| Produktkategorie | • Zubehör<br>• Systemzubehör |
| Lieferform | • Kunststoffeimer à 5 L |
| Verdünnung | • Je nach Anwendung unverdünnt oder 1:5 bis 1:10 verdünnen |
| Farbe | • farblos |
| Eigenschaften | • atmungsaktiv<br>• äußerst ergiebig<br>• baubiologisch unbedenklich<br>• enthält keine synthetischen Bindemittel<br>• hoch diffusionsoffen<br>• hohe Haftigkeit<br>• pilz- und schimmelhemmend |
| Anwendbare Untergründe | • Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein. |
| Verarbeitungstemperatur | • Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken |
| Verarbeitung | • streichen<br>• spritzen |
| Verbrauch | • ca. 100 - 250 ml/m² verarbeitungsfertige Mischung<br>• Der Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes |
| Reinigung | • Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser |
| Angaben zum Transport | • Kein Gefahrgut im Sinne des ADR |
| Lagerung | • ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis<br>• frostfrei<br>• trocken<br>• kühl |
| Zusammensetzung | • Wasser<br>• Additive<br>• Kaliwasserglas<br>• Copolymerdispersion |
| Arbeitsschutz | • Haut- und Augenschutz tragen<br>• Farbspritzer sofort mit Wasser ausspülen<br>• Umgebung der zu beschichtenden Fläche sorgfältig abdecken |
| Dichte | • ca. 1,05 g/cm³ |
| Marke | • Calciumsilikatplatten-Shop |
| Produkt Tags | • Kalziumsilikatplatten Systemzubehör |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

besser wohnen
Calciumsilikatplatten-Shop

Calciumsilikatplatten.com
Calciumsilikatplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0201/83888890
e.: shop@calciumsilikatplatten.com
w.: www.calciumsilikatplatten.com

# Produktinformationsblatt

## Calciumsilikatplatte vorgrundiert (1.000x1.000x30mm)

Artikel-Nr.: KP08.EP01.030.0001-00

ZULETZT BEARBEITET: 22.10.2026

| | |
|---|---|
| Produktbild |  |
| Produktkategorie | • 30 mm Stärke<br>• Einzelplatten |
| Anwendbare Untergründe | • Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ... |
| Eigenschaften | • dampfdiffusionsoffen<br>• feuchteregulierend<br>• kapillaraktiv<br>• rein mineralisch<br>• schimmelhemmend (basisch)<br>• sehr leicht zu verarbeiten<br>• Steigerung des Wohlfühlfaktors<br>• Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß EOTA TR 034 (Fassung Oktober 2015) und setzt auch keine frei.<br>• Niedrige Wärmeleitfähigkeit<br>• Hohe thermische Beständigkeit<br>• Gute mechanische Festigkeit<br>• Schwefelfrei und eisenarm<br>• Qualität liegt über den Forderungen der ASTM- und DIN EN-Normung<br>• Geeignet für die Verwendung in Kontakt mit austenitischen Stählen (ASTM 795)<br>• kein Perlite<br>• kein Mineralschaum<br>• keine krebserregenden Mineralfasern |
| Porenraum | • 90% |
| Brandeigenschaften | • nicht brennbar Klasse A1 nach EN 13501-1:2018 |
| Produktfamilie | • Wärmedämmplatte aus mineralischem Material |
| Verbrauch | • 1 Platte 1000 x 1.000 mm pro m² |
| Anwendungsgebiet | • Innendämmung von Wänden<br>• Innendämmung von Decken (unterseitig) oder des Daches<br>• Innendämmung von Decken oder Bodenplatten (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen<br>• Schimmelsanierung |
| Zulassung | • ETA (Europäische technische Bewertungsstelle des deutschen Institut für Bautechnik DIBt ) |
| Wärmeleitfähigkeit | • λD(23,50) = 0,073 W/(mK) * Nennwert<br>• Lambda Wert λ : 0,067 W/(mK) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | • μ = 2 |
| Rohdichte | • 230 kg/m3 bis 265 kg/m3 |
| Druckfestigkeit | • 1000 kPa |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

besser wohnen
Calciumsilikatplatten-Shop

Calciumsilikatplatten.com
Calciumsilikatplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0201/83888890
e.: shop@calciumsilikatplatten.com
w.: www.calciumsilikatplatten.com

# Produktinformationsblatt

## Calciumsilikatplatte vorgrundiert (1.000x1.000x30mm)

Artikel-Nr.: KP08.EP01.030.0001-00

ZULETZT BEARBEITET: 22.10.2026

| | |
|---|---|
| pH-Wert | • 10,3 (basisch, stark schimmelhemmend) |
| Besonderheiten | • werksseitig vorgrundierte Oberfläche<br>• Schneller Einbau, weniger Fugen, weniger Spachtelarbeit, weniger Wärmebrücken |
| Plattenstärke | • 30 mm |
| Festigkeit | • Standard |
| Vorgrundiert | • ja |
| Marke | • Calciumsilikatplatten-Shop |
| Lieferform | • Platten 1.000 x 1.000 x 30 mm |
| U-Wert (bei λ 0,067 W/(mK) nach Prüflabor) | • 2,333 W/m²K |
| U-Wert (bei λ 0,073 W/(mK) nach ETA) | • 2,433 W/m²K |
| Plattenklasse | • Standard |
| Plattenformat | • 1000x1000 mm |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

# Produktinformationsblatt

## Streich- und Rollputz

Artikel-Nr.: ZB08.SR01.007.0007-00

ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

| | |
|---|---|
| Produktbild |  |
| Produktkategorie | • Zubehör<br>• Systemzubehör |
| Farbe | • Weiß<br>• max. 10 % Silikat Vollton- und Abtönfarben |
| Eigenschaften | • frei von foggingaktiven Substanzen<br>• frei von Konservierungsmitteln<br>• für Allergiker geeignet<br>• hoch diffusionsoffen<br>• pilz- und schimmelhemmend<br>• lösemittelfrei<br>• sehr gut deckend<br>• emissionsminimiert |
| Anwendung | • Innen<br>• Roll-, Spritz- und Bürstenstrukturen<br>• Eignung als Untergrund für nachfolgende Lasur- oder Effektbeschichtungen |
| Anwendbare Untergründe | • Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...<br>• Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein.<br>• Kalziumsilikatplatten |
| Verarbeitungstemperatur | • Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken |
| Verarbeitung | • streichen<br>• rollen<br>• spritzen |
| Verdünnung | • max. 5 bis 10 % (mit Wasser) |
| Verbrauch | • Bürsten / Rollen: ca. 200-500 g/m2 für einen Anstrich |
| Reinigung | • Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser |
| Trockenzeit | • Überstreichbar nach ca. 12 h bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte |
| Lagerung | • ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis<br>• frostfrei<br>• trocken<br>• kühl |
| Entsorgung | • eingetrocknet als Hausmüll<br>• Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben<br>• flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

besser wohnen
Calciumsilikatplatten-Shop

Calciumsilikatplatten.com
Calciumsilikatplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0201/83888890
e.: shop@calciumsilikatplatten.com
w.: www.calciumsilikatplatten.com

# Produktinformationsblatt
## Streich- und Rollputz
Artikel-Nr.: ZB08.SR01.007.0007-00
ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung | • Titandioxid<br>• Wasser<br>• Additive<br>• Kaliwasserglas<br>• Copolymerdispersion<br>• spezielle mineralische Füllstoff-Kombination |
| Arbeitsschutz | • Haut- und Augenschutz tragen<br>• Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken |
| Dichte | • ca. 1,6 g/cm³ |
| Marke | • Calciumsilikatplatten-Shop |
| Produkt Tags | • Kalziumsilikatplatten Systemzubehör |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.