

Produktinformationsblatt

Glätt- / Kalkspachtel | volle Palette

Artikel-Nr.: ZB08.GSPW.020.0960-00

ZULETZT BEARBEITET: 06.10.2026



Produktbild



Produktkategorie	• Paletten • Zubehör Paletten
Farbe	• Weiß
Verbrauch	• je nach Beschaffenheit des Untergrundes • ca. 1,3 bis 1,5kg/m² • ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel
Lagerung	• frostfrei • trocken • mindestens 6 Monate bei verschlossenem Gebinde
Eigenschaften	• atmungsaktiv • äußerst ergiebig • baubiologisch unbedenklich • hoch diffusionsoffen • ökologisch unbedenklich • pilz- und schimmelhemmend • 0% VOC – keine Ausgasungen • für extrem glatte Oberflächen • Grundlage für nachfolgende Farbanstriche • keine Armierung nötig • chromatarm • hydraulisch erhärtend - butterweich in der Verarbeitung
Anwendbare Untergründe	• Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...
Maximale Schichtdicke	• ca. 2 mm (auch in den Fugen nicht dicker!)
Basis	• Weißkalkhydrat • Kalksteinmehl • Weißzemente
Verarbeitungstemperatur	• 5 °C - 30 °C
Anmachwasserbedarf	• ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	• μ H₂O: < 25
Marke	• Calciumsilikatplatten-Shop
Konsistenz	• Pulver
Verarbeitungshinweis	• Der Untergrund muss tragfähig, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. • Stark saugende oder gerade frisch verputzte Untergründe mit Silikatgrundierung vorbehandeln
Lieferform	• Papiersäcke à 20 kg

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Produktinformationsblatt

Glätt- /Kalkspachtel

Artikel-Nr.: ZB08.GS01.020.0020-00

ZULETZT BEARBEITET: 02.10.2026



Produktbild



Produktkategorie	• Zubehör • Systemzubehör
Farbe	• Weiß
Verbrauch	• je nach Beschaffenheit des Untergrundes • ca. 1,3 bis 1,5kg/m² • ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel
Lagerung	• frostfrei • trocken • mindestens 6 Monate bei verschlossenem Gebinde
Eigenschaften	• atmungsaktiv • äußerst ergiebig • baubiologisch unbedenklich • hoch diffusionsoffen • ökologisch unbedenklich • pilz- und schimmelhemmend • 0% VOC – keine Ausgasungen • für extrem glatte Oberflächen • Grundlage für nachfolgende Farbanstriche • keine Armierung nötig • chromatarm • hydraulisch erhärtend - butterweich in der Verarbeitung
Anwendbare Untergründe	• Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...
Maximale Schichtdicke	• ca. 2 mm (auch in den Fugen nicht dicker!)
Basis	• Weißkalkhydrat • Kalksteinmehl • Weißzemente
Verarbeitungstemperatur	• 5 °C - 30 °C
Anmachwasserbedarf	• ca. 7 L Anmachwasser je 20 kg Glättspachtel
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	• μ H₂O: < 25
Marke	• Calciumsilikatplatten-Shop
Konsistenz	• Pulver
Verarbeitungshinweis	• Der Untergrund muss tragfähig, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. • Stark saugende oder gerade frisch verputzte Untergründe mit Silikatgrundierung vorbehandeln
Lieferform	• Papiersäcke à 20 kg
Produkt Tags	• Kalziumsilikatplatten Systemzubehör

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.