### **Produktdatenblatt**

## Silikatfarbe PREMIUM weiss | 5L

Artikelnummer: ZB08.SF01.005.0005-00

STAND VOM 5. NOVEMBER 2025



#### **Produktbild**



Kategorien	Systemzubehör, Zubehör
Farbe	■ Weiß ■ Individuelle Abtönung möglich
Nassabriebklasse	Klasse 3
Eigenschaften	<ul> <li>äußerst ergiebig</li> <li>Frei von foggingaktiven Substanzen</li> <li>Frei von Konservierungsmitteln</li> <li>Für Allergiker geeignet</li> <li>Geruchsarm</li> <li>Gute Haftung durch Verkieselung mit mineralischen Untergründen</li> <li>Hoch diffusionsoffen</li> <li>Hoher Weißgrad</li> <li>Kategorie A/a 30 g/l (2010)</li> <li>Natürliche Alkalität</li> <li>Produkt enthält &lt; 1 g/l VOC</li> <li>Raumlufthygienisch unbedenklich</li> <li>Sehr gut deckend</li> <li>Verhindert Wachstum von Bakterien und Pilzen</li> <li>Wasserverdünnbar</li> </ul>
Anwendbare Untergründe	<ul> <li>Beton</li> <li>Gips</li> <li>Gipskartonplatten</li> <li>Kalziumsilikatplatten</li> <li>Matte tragfähige Altanstriche</li> <li>Mineralischen Untergründe</li> <li>Putz</li> <li>Raufasertapeten</li> </ul>
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken
Verarbeitung	■ Rollen ■ Streichen
Verdünnung	Max. 5 bis 10 % (mit Wasser)
Verbrauch	■ Ca. 7 m²/l ■ Je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
Reinigung	Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.



45136, Essen

### **Produktdatenblatt**

# Silikatfarbe PREMIUM weiss | 5L

Artikelnummer: ZB08.SF01.005.0005-00

STAND VOM 5. NOVEMBER 2025



Trockenzeit	Ca. 12 Std. bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte
Angaben zum Transport	Kein Gefahrgut im Sinne des ADR
Lagerung	<ul> <li>■ Ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis</li> <li>■ Kühl</li> <li>■ Frostfrei</li> <li>■ Trocken</li> </ul>
Kenndaten nach DIN EN 13300	<ul> <li>■ Glanzgrad: stumpfmatt</li> <li>■ Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l</li> <li>■ Maximale Korngröße: fein</li> <li>■ Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3</li> </ul>
Zusammensetzung	<ul> <li>Additive</li> <li>Calciumcarbonat</li> <li>Kaliwasserglas / Polymerdispersion</li> <li>Silikate</li> <li>Titandioxid</li> <li>Wasser</li> </ul>
Arbeitsschutz	■ Haut- und Augenschutz tragen ■ Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken
Dichte	Ca. 1,6 g/cm³
Marke	Kalziumsilikatplatten-Shop
-	

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

