

# Produktdatenblatt

## Streich- und Rollputz | 7kg

Artikelnummer: ZB08.SR01.007.0007-00  
STAND VOM 26. MÄRZ 2025



### Produktbild



<b>Kategorien</b>	Systemzubehör, Zubehör
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Emissionsminimiert</li><li>■ Frei von foggingaktiven Substanzen</li><li>■ Frei von Konservierungsmitteln</li><li>■ Für Allergiker geeignet</li><li>■ Hoch diffusionsoffen</li><li>■ Lösemittelfrei</li><li>■ Pilz- und schimmelhemmend</li><li>■ Sehr gut deckend</li></ul>
<b>Verbrauch</b>	Bürsten / Rollen: ca. 200-500 g/m <sup>2</sup> für einen Anstrich
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Eignung als Untergrund für nachfolgende Lasur- oder Effektbeschichtungen</li><li>■ Innen</li><li>■ Roll-, Spritz- und Bürstenstrukturen</li></ul>
<b>Entsorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Eintrocknet als Hausmüll</li><li>■ Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden</li><li>■ Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben</li></ul>
<b>Anwendbare Untergründe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein.</li><li>■ Kalziumsilikatplatten</li><li>■ Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...</li></ul>
<b>Dichte</b>	Ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verdünnung</b>	Max. 5 bis 10 % (mit Wasser)
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken
<b>Zusammensetzung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Additive</li><li>■ Copolymerdispersion</li><li>■ Kaliwasserglas</li><li>■ Spezielle mineralische Füllstoff-Kombination</li><li>■ Titandioxid</li><li>■ Wasser</li></ul>
<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Spritzen</li><li>■ Rollen</li><li>■ Streichen</li></ul>

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

# Produktdatenblatt

## Streich- und Rollputz | 7kg

Artikelnummer: ZB08.SR01.007.0007-00  
STAND VOM 26. MÄRZ 2025



<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis</li><li>■ Kühl</li><li>■ Frostfrei</li><li>■ Trocken</li></ul>
<b>Farbe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Max. 10 % Silikat Vollton- und Abtönfarben</li><li>■ Weiß</li></ul>
<b>Trockenzeit</b>	Überstreichbar nach ca. 12 h bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte
<b>Arbeitsschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken</li><li>■ Haut- und Augenschutz tragen!</li></ul>
<b>Reinigung</b>	Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
<b>Marke</b>	Kalziumsilikatplatten-Shop

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.